

SILICONE NO couleurs Mastic silicone neutre oxime

DESCRIPTION DU PRODUIT :

SILICONE NO couleurs est un mastic silicone de type neutre à base de réticulant oxime, formulé avec protection antifongique. Après l'application, le produit réticule au contact de l'humidité atmosphérique pour devenir un joint d'étanchéité élastique.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

SILICONE NO couleurs convient pour l'obturation des joints de raccordement entre les châssis/fenêtres et la maçonnerie en menuiserie aluminium, bois, PVC.
Joints de vitrages et joints d'étanchéité de murs rideaux en VEC.
Joints de raccordement en sanitaire et cuisines.

EMBALLAGE ET COULEURS

Cartouches 300 ml / poches 600 ml.
Coloris standard : Noir, blanc, gris

CONSERVATION

18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS :

Calibrer les dimensions du joint conformément aux règles professionnelles en vigueur.
Consultez la note d'information IT-01
Ne convient pas pour des surfaces bitumineuses.
Une légère décoloration du joint peut se produire dans les endroits sombres, ou par contact avec des produits chimiques, sans pour cela altérer les propriétés mécaniques du joint.
Lissage et finition au moyen d'eau savonnée non colorée.

PRÉPARATION DE SURFACE :

Température d'application de +5°C à +40°C. Les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse.
Toujours tester l'adhérence avant l'application.

MISE EN PEINTURE :

Du fait de leur grande élasticité, la mise en peinture des mastics silicones est déconseillée.

NETTOYAGE :

Nettoyage des outils au moyen de solvant, nettoyage des mains au moyen d'eau et de savon.

SANTÉ / SÉCURITÉ :

La fiche des données de sécurité est disponible sur demande, et doit être lue et comprise avant l'utilisation du produit.

AVANTAGES :

- Adhérence parfaite à la plupart des surfaces présentes dans le bâtiment et la construction.
- Élasticité permanente, très bonne résistance aux conditions climatiques et aux rayons UV.
- Application et lissage facile.
- Résistant aux moisissures.

INFORMATIONS TECHNIQUES	NORMES D'ESSAIS	RESULTATS
Densité	EN ISO 1183-1	1,22 g/ml
Dureté shore-A	EN ISO 868	19°
Allongement à la rupture	EN ISO 8339	700 %
Module à 100% d'allongement	EN ISO 8339	0.35 N/mm ²
Résistance à la traction	EN ISO 8339	1,30 MPa
Capacité de mouvement	ISO 11600	25 %
Reprise élastique	EN ISO 7389	> 90 %
Résistance à la température	EN ISO 9047	-40°C à +120°C
Fluage	EN ISO 7390	< 2mm
Temps de formation de peau	23°C / 50% HR	8 min.
Vitesse de réticulation	23°C / 50% HR	2 mm / 24 heures

TITULAIRE DES CERTIFICATS DE LABELS SNJF CLASSE FG25E